



## FICHA TÉCNICA

**Artículo :** 904 015  
**FILM MANUAL**



Film estirable en LLDPE para uso manual – Diametro int. 50mm

Características	Método	Unidad de Medida	Valores
Espesor	-	Micron	23
Densidad	ASTM D-1505	gr/cc	0.916 – 0.919
Resistencia al impacto (Dart test)	ASTM D-1709	gr	50
Carga elástica	ASTM D-882 B	MD ↓	N/mm <sup>2</sup> 10
		TD ⇒	N/mm <sup>2</sup> 9
Carga de rotura	ASTM D-882 B	MD ↓	M Pa 35
		TD ⇒	M Pa 22
Elongación a la rotura	ASTM D-882 B	MD ↓	% 550
		TD ⇒	% 800
Resistencia al desgarre	ASTM D-1922	MD ↓	N/mm 30
		TD ⇒	N/mm 120
Pre-estiro garantizado	Int. Iberhipac	%	100
Pre-estiro máximo	Int. Iberhipac	%	140
Adherencia	Int. Iberhipac	g	130