



FICHA TÉCNICA

Artículo : 10390050
FILM ESTIRABLE TRANSPARENTE EXTRA LIGHT 23 MY MANDRIL 100 G



Film estirable en LLDPE para uso manual – Diametro int. 50mm (121 metros aprox.)

CARACTERÍSTICAS VALORES MEDIDA MÉTODO

Ancho	530	mm.	
Espesor medio	23	Micras	UNE 53 213
Espesor Puntual Máximo	26	Micras	UNE 53 213
Espesor Puntual Mínimo	20	Micras	UNE 53 213
Color	Transp.		
Peso mandril	100	g	
Peso Total Aproximado	1,3	Kgs	
Resistencia Rotura Longitudinal	> 36	Nw/mm2	ASTMD-882
Resistencia Rotura Transversal	> 22	Nw/mm2	ASTMD-882
Alargamiento Rotura Longitudinal	> 550	%	ASTMD-882
Alargamiento Rotura Transversal	> 850	%	ASTMD-882
Tacking	> 150	g	ASTMD-4649
Pre-estiro	150	%	