



FICHE TECHNIQUE

PEINTURE ACRYLIQUE POUR LES BORDS DE PISCINES



Référence	EAN
1500 2960	84451874005781

Caractéristiques	Couleur	EMBALLAGE
• Peinture acrylique à l'eau • Bonne performance et résistance. • Imperméable et d'application facile. • Antidérapante	BLANC	4 LITRES

SURFACE	PRÉPARATION	SÉCHAGE	RECOUVREMENT	FINITION
CIMENT, BÉTON	Le même produit	2 heures	12 heures	Texturée
DILUANT	RENDEMENT	DENSITÉ	REMPLISSAGE PISCINE	CONTENU SOLIDES
Jusqu'à 10 % d'eau	5-7 m ² /L	1,42 g/cc	-----	64 %

DONNÉES TECHNIQUES

Viscosité Brookfield LTV, 20 °C sp-4 : 1,5 tr/min=32 000 cP ; 6 tr/min=10 500 cP ; 12 tr/min =6 500 cP Lavabilité appareil s/pvc >5 000 d.p. · Séchage (7 jours) · Sans rupture

Finition texturée avec rugosité de classe 3, appropriée pour une réutilisation comme peinture antidérapante sur les bords extérieurs des piscines.

**Antidérapante. Ne jaunit pas. Bonne résistance. Imperméable à l'eau.
Bonne performance. Application facile. Non inflammable. Blanc mat.
Bonne lavabilité. Bonne résistance au vieillissement. Bonne élasticité.
Peut être appliqué au pinceau ou au rouleau.**



COFAN LA MANCHA S.A.

Avenida de la Industria, S/N
13610 · Campo de Criptana · Spain
cofan@cofansa.com · www.cofan.es
National Tel.: +34 926 563 928





FICHE TECHNIQUE

MODE D'EMPLOI

- Il est indispensable que les surfaces soient parfaitement propres, sèches et en bon état d'adhérence.
- Spécialement indiquée pour l'application sur les surfaces qui sont en contact avec l'eau (bords de piscines)
- Une fois obtenue une surface bien consolidée, appliquer la peinture directement au pinceau ou au rouleau, comme il est indiqué sur l'emballage. S'il faut le diluer, ajouter entre 5 % et 10 % d'eau.
- Pour poser une deuxième couche, il est conseillé d'attendre au minimum 12 heures.
- Peut être appliquée sur le ciment, le béton, la pierre artificielle et sur toute peinture qui soit parfaitement adhérente, polie et assez de porosité pour permettre une bonne adhérence.
- S'il s'agit de ciment posé récemment, il est important d'attendre (au moins un mois) à ce que le ciment soit complètement durci avant d'appliquer la peinture.

PRÉPARATION DES SURFACES

Mortiers et bétons :

Surfaces non peintes : Attendre 30 jours pour une prise correcte. Nettoyer les efflorescences, les résidus de produit décoffrant, les moisissures et les vert-de-gris, les particules friables et la saleté, si nécessaire. Ouvrir le pore en polissant les surfaces polies. Avant d'appliquer la dernière couche, il est conseillé de sceller avec un scellant fixant ou avec une impression anti-carbonatation en fonction des besoins.

Surfaces déjà peintes : Éliminer toute l'ancienne peinture ou celle mal adhérente. Dans le cas que la surface n'est pas une bonne adhérence, il est conseillé de poncer et d'appliquer une impression si nécessaire. S'il y a de la moisissure ou du vert-de-gris, il faut le traiter et l'éliminer. Vérifier la compatibilité du support et de la peinture existante avec la nouvelle peinture qui vous allez appliquer.

Plâtres et plaques de plâtre :

Surfaces non peintes : Attendre 30 jours pour une prise et un séchage corrects. Assainir et nettoyer le support, en éliminant les efflorescences et les particules friables. Appliquer un scellant, un fixant ou une impression anti-carbonatation si nécessaire. Si la surface du support est assez correcte, il suffit d'appliquer une première couche de finition diluée.

Surfaces déjà peintes : Éliminer toute l'ancienne peinture ou celle mal adhérente. Dans le cas que la surface n'est pas une bonne adhérence, il est conseillé de poncer et d'appliquer une impression si nécessaire. S'il y a des efflorescences, des moisissures ou du vert-de-gris, il faut les traiter et les éliminer. Vérifier la compatibilité du support et de la peinture existante avec la peinture qui vous allez utiliser.

Surfaces métalliques ferreuses :

Surfaces non peintes : Sur les supports en fer ou en acier, il faudra poncer et nettoyer avec un chiffon avec du dissolvant pour éliminer les huiles et les graisses, ainsi que les résidus de rouille. Ensuite, il faudra appliquer une couche d'impression antirouille pour, ensuite, finir avec l'émail choisi, sauf si on a utilisé un émail antioxydant et que l'impression ne soit pas nécessaire.

Surfaces déjà peintes : Éliminer toute l'ancienne peinture ou celle mal adhérente. Si l'ancienne peinture a été éliminée, procéder de la même façon que le processus des surfaces neuves. Si elle n'a pas été éliminée, vérifier la compatibilité de la peinture existante avec celle qui vous allez utiliser.

Surfaces non ferreuses d'adhérence difficile :

Surfaces non peintes : Sur les surfaces en aluminium, acier inoxydable, laiton, galvanisés, PVC, etc, en plus de nettoyer avec un chiffon et du dissolvant pour éliminer les huiles et graisses, il faut traiter avec une impression adhérente spécifique (*wash primer*, impression multi-adhérente, etc) et ensuite, appliquer le produit de finition choisi, ou encore utiliser un produit avec une finition multi-adhérente ou avec adhérence directe sur ce type de supports. S'il y a des points d'oxydation, il faut traiter spécifiquement avec une impression antioxydante, vérifier la compatibilité de celle-ci avec la surface et appliquer les couches nécessaires du produit.



COFAN LA MANCHA S.A.

Avenida de la Industria, S/N
13610 - Campo de Criptana - Spain
cofan@cofansa.com - www.cofan.es
National Tel.: +34 926 563 928





FICHE TECHNIQUE

Surfaces déjà peintes : Éliminer toute l'ancienne peinture ou celle mal adhérente. Dans le cas que la surface n'est pas une bonne adhérence, il est conseillé de poncer et d'appliquer une impression si nécessaire. En cas de présence de rouille, il est nécessaire de la traiter et d'éliminer les particules détachées. Vérifier la compatibilité du support et de la peinture existante avec la peinture qui vous allez utiliser.

Bois :

Surfaces non peintes : Lors du traitement du bois, il faut s'assurer qu'il est suffisamment sec, car un excès d'humidité entraînera des problèmes d'adhérence et/ou des défauts de coloration lors de la teinture du bois, les pores étant gorgés d'eau. La teneur en humidité ne doit pas dépasser 12 % à 15 %, selon le type de bois. Sur le bois neuf, éliminer les taches et les salissures, laisser sécher s'il est humide, et ensuite poncer. Appliquer une couche d'apprêt ou de couche de base, poncer, puis appliquer au moins deux couches de finition (il est recommandé de poncer entre chaque couche). Il est important de prendre en considération le sens du grain, tant lors du ponçage que lors de l'application, qui doivent être effectués dans le même sens.

Surfaces déjà peintes : Sur les bois peints, si la peinture est très abîmée, le mieux est de la décaper et d'enlever l'ancienne couche de peinture.

Si l'ancienne peinture est en bon état, il suffit de poncer la surface. Il est recommandé de réaliser un essai en appliquant la peinture sur une petite surface afin de s'assurer qu'il n'y a aucune incompatibilité entre les deux systèmes de peinture et les peintures elles-mêmes (par exemple, une ancienne peinture à base de solvant et une nouvelle peinture à l'eau, ou inversement). Il est recommandé de poncer entre chaque couche.

Carreaux :

Nettoyer et dégraisser la surface à peindre en éliminant toute trace de saleté et de graisse, puis appliquer directement une peinture spécifique pour carreaux, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer une sous-couche. Toujours effectuer un test d'adhérence pour vérifier la compatibilité du support avec la peinture.

Autres surfaces :

Pour d'autres surfaces spéciales, veuillez nous consulter.

STOCKAGE

Protéger les emballages contre les températures extrêmes : 0 °C/40 °C.

Durée de conservation recommandée : pas plus de 2 ans.

ENVIRONNEMENT

Les emballages et les déchets doivent être éliminés conformément à la législation en vigueur. Ne pas jeter les restes dans les égouts. Étudier les possibilités de réutilisation.

SÉCURITÉ

Gardez hors de la portée des enfants.

Ne pas boire, manger ou fumer pendant l'application.

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche de sécurité du produit.



COFAN LA MANCHA S.A.

Avenida de la Industria, S/N
13610 · Campo de Criptana · Spain
cofan@cofansa.com · www.cofan.es
National Tel.: +34 926 563 928

