

COFAN ESPUMA POLIURETANO MANUAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COFAN ESPUMA POLIURETANO MANUAL es una espuma de poliuretano autoexpansible, con una estructura de alta calidad, que se cura reaccionando con la humedad del aire.

COFAN ESPUMA POLIURETANO MANUAL es fácil de usar y, una vez curado, es aislante térmico y aislante acústico con excelentes propiedades adhesivas.

La espuma curada se seca rígidamente y se puede cortar y lijar, pero es sensible a la luz ultravioleta y a la luz solar directa.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Excelente adhesión sobre materiales de construcción.
- Proporciona aislamiento térmico y acústico.
- Baja presión.
- Alto rendimiento.
- No encoge al curar.
- Puede ser pintado o cubierto cuando está completamente curado.

REGULACIONES AMBIENTALES

- Clase A+, según legislación francesa de emisiones de COV al aire interior.
- No contiene gases propelentes dañinos para la capa de ozono.

CAMPOS DE APLICACION

COFAN ESPUMA POLIURETANO MANUAL es adecuado para aislar y sellar marcos de ventanas, juntas y umbrales. Asimismo, se emplea para fijar marcos de puertas de madera.

COFAN ESPUMA POLIURETANO MANUAL es apropiado para aislar y llenar huecos y diversas cavidades, tubos y conductos de aire acondicionado, sanitarios, calefacciones e instalaciones eléctricas.

Se usa también para fijar estructuras prefabricadas y paneles de aislamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempo de secado al tacto	8-12 minutos
Tiempo para cortar	< 45 minutos
Tiempo de curado completo en junta, 3x5 cm (+23°C)	< 16 horas
Presión de curado (superficies humedecidas)	< 1,5 kPa
Post expansión	< 150%
Densidad en junta, 3x10 cm	21-25 Kg/m ³
Estabilidad dimensional	< 2%
Clasificación de reacción al fuego (DIN 4102-1)	B3
Resistencia a tracción/alargamiento (superficies secas)	> 65 kPa/13%
Resistencia a tracción/alargamiento (superficies secas)	> 30 kPa/8%
Resistencia a compresión (superficies humedecidas)	> 10 kPa
Resistencia al corte (superficies humedecidas)	> 35 kPa
Conductividad térmica	0,033 W/(m·K)
Índice de reducción acústica Rs,w	62 dB
Permeabilidad al vapor de agua	< 0,04 mg/(m·h·Pa)
Rendimiento de la espuma en junta, 3x5 cm, para 750 ml	9 m
Rendimiento de la espuma, para 750 ml	28 l
Temperatura de aplicación	+5°C a +30°C
Resistencia térmica de la espuma curada	-50°C a +90°C

Estos valores se obtuvieron a +23°C y 50% de humedad relativa, a menos que se haya especificado lo contrario. Estos valores pueden variar en función de factores ambientales como la temperatura, la humedad y el tipo de sustrato.

MODO DE EMPLEO

Proteger los ojos y usar guantes y ropa de trabajo. Proteger las zonas contiguas con papel, plástico u otro material adecuado.

Sostener el aerosol en posición vertical. Fije el aplicador a la válvula de la lata. Después de fijar la válvula, agitar vigorosamente el bote por lo menos 20 veces.

Las superficies deben estar libres de hielo, polvo, aceite, partículas sueltas y grasa. Se recomienda humedecer los soportes ya que la espuma expande con la humedad. Una superficie humedecida asegura mejores resultados. (Si no hay humedad disponible, la espuma irá descolgando sobre sí misma a medida que cura).

Rellenar la cavidad al 50% y rociar ligeramente la espuma con agua. La espuma se expandirá para llenar el resto. Al fijar los marcos de las ventanas, mantener sujeto el marco en su posición durante aproximadamente 24 horas hasta que la espuma esté completamente curada.

La espuma curada puede ser pintada con pinturas en base agua.

La espuma fresca se puede limpiar de herramientas y superficies con COFAN LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO. La espuma curada sólo puede eliminarse mecánicamente.

LIMITACIONES DE USO

No apto para aplicaciones de protección al fuego.

No adhiere en PE, PP, PTFE (Teflon®) y siliconas. Debido a la gran variedad de sustratos posibles, recomendamos una prueba preliminar de compatibilidad.

La espuma curada es sensible a los rayos UV y a la luz directa del sol (perderá color), por lo tanto, debe cubrirse con un sellante opaco adecuado, relleno, pintura u otro material.

FORMAS DE SUMINISTRO Y COLORES

COFAN ESPUMA POLIURETANO MANUAL se suministra en aerosoles metálicos de 1000 ml con un contenido de 750 ml, en cajas de 12 Uds.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Conservar en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre +5 °C y +30 °C. Los botes deben almacenarse y transportarse en posición vertical. No almacenar por encima de los +50°C, en los alrededores de fuentes de calor o bajo la luz directa del sol.

El tiempo garantizado de almacenamiento en su embalaje original sin abrir es de 12 meses. La fecha de caducidad puede verse en el envase.

Envase a presión. Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. El producto contiene propelentes inflamables. Proteger del sobrecalentamiento y mantener alejado de fuentes de ignición. No perforar o quemar, incluso después de su uso. No fumar durante el trabajo.

Puede provocar sensibilización por inhalación y en contacto con la piel. Usar sólo en áreas bien ventiladas. Utilizar equipo de protección cuando sea necesario. Mantener fuera del alcance de los niños. La espuma curada puede ser manejada sin ningún peligro para la salud.

La información relativa a la seguridad del producto está disponible en la ficha de datos de seguridad (FDS). Antes de utilizar el producto, le aconsejamos que lea detenidamente la FDS y las etiquetas de seguridad.

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe considerarse sólo como indicación sin compromiso, también por lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros; no exime al cliente del examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos y con firmar que dispone de la última noticia técnica emitida. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se llevan a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si no obstante hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte nuestra, ésta se limitará para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.