



INFORME DE PRUEBAS

Nº 20120629-02

Artículo : 0850 1004
ESLINGA PLANA POLIESTER, 1000kg, 4m



Instrumento de prueba: Máquina de Tensar 1000KN

Producto: Eslinga Plana

Fecha de la Prueba: 29 de Junio, 2011

Muestra: 0850 1004

Parámetros:

Propósito de la prueba: Punto de Rotura

Estándar: EN 1492-1

Índice Tensión Teórico: 10KN

Punto de Ruptura Teórico: 70KN

Índice Tensión Duplex: --KN

Resultado de las Pruebas:

Máximo Carga: 75.89KN

Condiciones Test Índice de Tensión: La eslinga se rompe con una carga de 75.89KN.

Gráfico resultado test:

