FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA: 15801095-15801096

MASSA ELÁSTICA FIBRADA PARA EXTERIOR

SUPORTES

Gesso, gesso, placas de gesso laminado, cimento, placas de cimento laminado, tijolo, pedra, madeira, concreto, concreto celular e suportes semi-absorventes.

Os suportes devem estar sãos, secos, coesos, absorventes, bem aderentes, limpos e isentos de poeiras.

CARACTERÍSTICAS

- Armado com fibra de vidro.
- Aplicável em espessura.
- Excelente tixotropia.
- Lijable.
- Altamente flexível.
- Grande aderência.
- Substitui as vendas de fibra de vidro

IDEAL PARA

• Preencher fissuras e fissuras em paredes, terraços, telhados e fachadassujetasamovimentos.
• Encher juntas de dilatação em fachadas.

APLICAÇÃO EM OBRA

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O suporte deve ser saudável, limpo e isento de quaisquer vestígios de salitre, fungos, microrganismos, gorduras, óleos de descofragem e, de um modo geral, qualquer matéria susceptível de dificultar a boa aderência do produto ao fundo.

FICHA TÉCNICA

LIMPEZA

Quando os suportes apresentarem vestígios de fungos, algas ou outros microrganismos procederemos ao tratamento curativo. Este será aplicado sobre a superfície a tratar e após 5-10 minutos de atuação, proceder-se-á à limpeza do suporte com a ajuda de uma máquina de água sob pressão ou de uma escova de farpas.

Em seguida, após secagem completa do suporte, procede-se à aplicação até que o suporte fique completamente impregnado. Este tratamento é chamado de preventivo, é muito eficaz e serve para evitar o aparecimento futuro de microrganismos.

No caso da existência de manchas de salitre na superfície que se deseje tratar, procederemos realizando inicialmente um processo de limpeza, aplicando o material e posteriormente coçando com uma escova de espinhos duros. Após a limpeza
mecânica da superfície, será necessário enxaguar com água abundante e limpa para neutralizar qualquer resíduo que possa ficar no suporte.

A presença de gorduras ou óleos, deve ser eliminada por completo para permitir uma correta adesão do produto no suporte. Por isso, recomendamos o emprego para uma correcta e total eliminação dessas substâncias.

Os fundos de natureza pulverulenta devem ser consolidados com um fixador (linha FIJAPREN), visto que o pó impede a aderência entre materiais. Do mesmo modo, os fundos velhos compostos por gesso morto ou por partes mal aderentes devem ser saneados: é totalmente desaconselhável a restauração de suportes fatigados sem prévio saneamento. Se os suportes apresentarem cavidades, devem ser raspados e eliminados até chegar ao fundo consistente, aplicando posteriormente um fixador (linha FIJAPREN) para eliminar vestígios de pó. O suporte consistente é constituído habitualmente por tijolo, cimento, gesso vivo ou qualquer outro material, desde que possa suportar o peso e a tensão das camadas posteriores aplicadas, sem se desagregar ou sofrer alteração na sua estrutura.

Se observarmos a presença de fissuras, devemos saneá-las, ou seja, abri-las e fixá-las no interior com um fixador (linha FIXAPREN), deixar secar pelo menos 4 horas e em seguida enchê-las até perfazer.

MODO DE EMPREGO

Material pronto a usar. Não diluir.

Recomenda-se a utilização de uma espátula de tamanho médio para o retapado das cavidades, de modo a permitir uma boa pressão no interior da cavidade. Sempre que possível, assegurar que a largura da espátula é ligeiramente superior ao tamanho da cavidade.

Finalmente, após a secagem, a superfície é lixada e, se não se observar qualquer imperfeição, procede-se à aplicação de um fixador e, posteriormente, à pintura.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade	1,56±0,07g/ml
Espessura máxima por camada	10mm
granulometria máxima	10 µm
pH	9,0 - 10,0
Ferramentas de limpeza	Com água
Adesão inicial ao concreto	> 14kg/cm2
Adesão após envelhecimento térmico em concreto	> 32 Kg/cm2

Tempo de secagem profunda em camada de 1 mm sobre suporte absorvente (*)	12H
Classificação de fogo	D - s2 - d0

(*) Depende das condições ambientais, da natureza do suporte e da espessura de aplicação.

RENDIMENTOem 1 cm de profundidade	
gramas de pasta aplicada por metro linear em 1 cm de largura	75 - 85

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE - Categoria i1	
LIMITCOV	CONTEÚDO COV
140 g/l (2007) - 140 g/l (2010)	45,09 g/l máx.

INFORMAÇÕES COM INTERESSE

O processo de fabrico da gama COFAN é controlado por lotes, o que permite uma rastreabilidade face a qualquer incidência. O sistema de qualidade utilizado inclui a concepção própria de cada artigo e os controlos na elaboração do mesmo, tanto das matérias-primas utilizadas, assegurando a uniformidade da fabricação, como do produto final obtido. O emprego de ecotecnologias nos processos de fabricação de nossas instalações, permitem a realização de um trabalho de maneira eficiente, sem prejuízo do ambiente que nos rodeia.

- Produto não inflamável.
- Evitar que o produto entre em contacto com a pele e os olhos.
- Na zona de aplicação, deve ser proibido fumar, comer e beber.
- Cumprir com a legislação sobre segurança e higiene no trabalho.
- Manter o produto seco, em embalagens originais devidamente fechadas.
- Armazenar as embalagens entre 5º Cy 35ºC.
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses a contar da data de fabrico na embalagem original e à guarda da humidade.

Para mais informações sobre medidas de proteção e primeiros socorros, consultar a Ficha de Segurança do produto.

FICHA TÉCNICA

OBSERVAÇÕES

• Para uma utilização adequada e correcta do produto, é imprescindível a leitura prévia da sua ficha técnica.
•Os dados fornecidos nesta ficha técnica são indicativos e não devem ser considerados vinculativos. Foram obtidos em condições normais de laboratório e sobre suportes normalizados, podendo variar em função das condições de colocação em obra (absorção do suporte, espessura aplicada, temperatura, humidade ambiente...). Os intervalos exibidos foram conformados por histórico de medidas. Ligeiros desvios superiores ou inferiores, das gamas apresentadas nesta ficha técnica, são admissíveis segundo critério técnico interno e não prejudicam a qualidade nem afectam o desempenho do produto final, sendo devidos, entre outros factores, a variações presentes nas condições de medição e na própria incerteza associada ao instrumento utilizado.
• As condições de trabalho dos usuários estão fora de nosso controle.
• O produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados. Recomenda-se que as recomendações em matéria de utilização sejam rigorosamente seguidas.
• Não exceder a espessura máxima de aplicação recomendada por camada.
• É fundamental o reconhecimento prévio a cada aplicação, do estado dos fundos.
• Não aplicar em suportes não absorventes.
• Não misturar com nenhum material, pois não conserva as suas características técnicas.
• Não é recomendável a aplicação do produto sobre tintas velhas mal aderentes.
• Tem peratura de aplicação: 5ºCa 35ºC
• Humidade relativa máxima: 85%
• O departamento técnico da COFAN informa que os projetos das novidades de lançamento recente, são consideram a fase experimental até formar um histórico anual. Desde então, o produto recentemente concebido é considerado totalmente consolidado no mercado. Entretanto, a COFAN reserva-se o direito de adaptar as suas especificações variáveis ou gamas de trabalho, segundo critérios técnicos. Os datossujetosa modificação, irão identificar-se com um asterisco superior para sua fácil identificação, podendo ser produtos de recente criação e/ ou em fase experimental ou melhorias em nossas diferentes gamas por necessidades e/ ou exigências do mercado.
• Tem à sua disposição uma equipe técnico-comercial que lhe assessorará ante qualquer dúvida ou consulta.

EMBALAJEM

FORMATAR	5kg	1 kg
UNIDADE/CAIXA	4	12
PALETES	24 CAIXAS	44 CAIXAS